



TECHNICAL COMPANY

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ KỸ THUẬT

ĐẠI VIỆT

Trụ sở : 563 Núi Thành Đà Nẵng

Tel : 0511.3615226

Fax : 0511.3643355

Email : davietkt@dng.vnn.vn

Website : www.davitecco.com



Gạch chịu lửa samôt

Gạch chịu lửa
Kích thước
(230x114x65)mm
(230x114x65/55)
(230x114x65/45)

Xuất xứ: Việt Nam. Nhập khẩu

Là sản phẩm chịu lửa định hình được ép và nung tại nhiệt độ kết khối.

- Nguyên liệu chính : sạn sa môt(calcined Fireclay) + bột sét + chất kết dính Ứng dụng: - Trong các lò nấu kim loại màu, buồng đốt.

- Lò trong công nghiệp hóa chất và xây dựng. - Lò sử đốt rác thải

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Loại gạch		
			A	B	C

1	Hàm lượng Al ₂ O ₃	%	> 35	> 30	> 28
2	Độ chịu lửa	%	> 1730	> 1650	> 1580
3	Độ co phụ trong 2h ở nhiệt độ	°C	0,5	0,6	0,6
4	Nhiệt độ bắt đầu biến dạng dưới tải trọng 0,2MPa	°C	1400	1300	1200
5	Cường độ nén nguội	MPa	25	20	15
6	Độ xốp biểu kiến	%	22	23	24
7	Khối lượng thể tích	g/cm ³	> 2,0	> 1,95	> 1,9
8	Độ bền sốc nhiệt(950°C – không khí)	Lần	30	30	30